



# MATEX LIGHT

	<u>Đầu/ mỡ:</u> Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
<b>Phương pháp thi công</b>	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun chân không
<b>Mức tiêu hao</b>	Theo lý thuyết: 8.8 - 11.7 m <sup>2</sup> / Lít (Độ dày màng sơn khô 30 - 40 micron)
<b>Pha loãng</b>	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn - Tối đa 20% Phun chân không - Tối đa 10%
<b>Dữ liệu phun</b>	<u>Phun chân không</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm <sup>2</sup> ) 120 - 150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.017" Pha loãng Tối đa 10%
<b>Hệ thống sơn đề nghị</b>	Bột trét: 2 - 3 lớp INTERIOR SKIMCOAT Sơn lót: 1 lớp INTERIOR SEALER Sơn phủ: 2 lớp MATEX LIGHT
<b>Độ dày màng sơn yêu cầu cho mỗi lớp</b>	Độ dày màng sơn khô: 30 - 40 Micron. Độ dày màng sơn ướt: 86 – 114 Micron.
<b>Thời gian khô</b>	Khô bề mặt: 10 phút ở 30°C
<b>Thời gian sơn lớp kế tiếp</b>	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
<b>Vệ sinh</b>	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
<b>Bảo quản</b>	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 - 40°C.
<b>Đóng gói</b>	18 Lít
<b>Hàm lượng rắn theo thể tích (%)</b>	35 ± 2
<b>Lưu ý</b>	Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt trong quá trình thi công, v.v... Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v... Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
<b>GHI CHÚ</b>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

## NIPPON PAINT (VIETNAM) CO., LTD

Số. 14, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (84).251.3836579 – 3836586, Fax: (84).251.3836346 – 3836349

[www.nipponpaint.com](http://www.nipponpaint.com)